VESTA SUPPLIES, S.L.
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.
28008 - MADRID
MADRID
TELF: 911 864 975



RECUBRIMIENTO CLOROCAUCHO PISCINAS
VS - 350008

APLICACIONES:
Protección impermeabilizante de piscinas, muros y pisos de hormigón, depósitos, estanques, fuentes publicas, etc., donde se precisa buena resistencia al desgaste y al agua, y a su vez proporciona un bello aspecto decorativo de gran duración.

BENEFICIOS:
Incorpora aditivos antialgas, que permite aumentar su durabilidad y mejorar la limpieza del agua.
Excelente poder impermeabilizante.
Resiste perfectamente las soluciones alcalinas y ácidas.
Seca rápidamente y proporciona una película de gran dureza.
Flexible a las contracciones y dilataciones del soporte.
En su acabado se obtienen superficies no resbaladizas, aumentando la seguridad de las instalaciones.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
PISCINAS NUEVAS: Sobre el cemento curado lavar la superficie con limpiador ácido y aclarar con agua. En el caso de que exista salitre, deberá eliminarse mediante un cepillado enérgico. Antes del pintado, secar completamente las superficies. A continuación aplicar la primera capa de pintura, añadiendo un 10% - 20% de disolvente baja evaporación para que la primera mano penetre profundamente a través de la porosidad del cemento. La segunda y tercera mano, se aplicaran puras.
REPINTADO DE PISCINAS: Deberá eliminarse mecánicamente con un cepillo, con objeto de eliminar ampollas, polvo y partículas extrañas. En las zonas estropeadas, se tendrá que aplicar una primera mano (a rodillo o brocha, referible a brocha la primera mano) antes de extender una nueva capa de acabado de pintura sobre todas las superficies.
Evitar la aplicación en tiempo frío y húmedo, ni a temperaturas superiores a 30ºC o inferiores a 5ºC.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
Contiene disolventes inflamables, mantener alejado del fuego, chispas o llamas.
Aplicar con buena ventilación, no respirar los vapores.
Mantener los envases bien cerrados.
Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
El producto está clasificado como nocivo para los organismos acuáticos, pudiendo provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

ESTATUS LEGAL:
El Recubrimiento clorocaucho piscinas es materia de las Reglamentaciones de Transporte y está sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

C. 25 KILOGRAMOS.

PICTOGRAMAS





PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Acabado………………………………………. Satinado, color azul
Intervalo repintado horas…………………….. 24
Rendimiento m2/kg (mano)………………….. 6 - 8